

# universal

## üni-tek 87 Teknik Bilgi Formu

### UYGULAMA:

Üni-tek 87 alevlenmeyen bir çözücü içeren, büro koltuk , yatak ve mobilya sektörlerinde kullanılan ve tabancayla tatbik edilen bir yapıştırıcıdır.

Aşağıdaki malzemelerin yapıştırılmasında uygulanabilir:

Poliüretan ve latex köpüğü, jüt, keçe, stropor, suni deri, mukavva, kauçuklaştırılmış püskül kısımlar ve diğer döşeme malzemelerinin birbirine, ağaca suntaya yada diğer benzer ürünlere yapıştırılmasını sağlar.

Üni-tek 87 stren köpüğü ve pvc esaslı malzemelerin yapıştırılmasında kullanılmaz, bu tür malzemeler için Universal'in poliüretan esaslı yapıştırıcıları önerilir.

### TEKNİK BİLGİLER:

Esası	: Sentetik kauçuk
Renk	: İsteğe bağlı olarak bal rengi veya kırmızı
Viskozite	: 375 (±25) mPas (25°C)*
Yoğunluk	: 1.05(±0,02) gr/cm <sup>3</sup>
İnceltici/Temizleyici	: Üni-tek 700
Uygulama	: Sprey tabancası ile
Kuruma zamanı	: Tek taraflı uygulamada ~10saniye-2dakika arası Çift taraflı uygulamada ~10saniye-4dakika arası
Katılma Zamanı	: Yaklaşık 24 saat
Depolama Süresi	: Açılmamış orijinal ambalajında ~ 12 ay
Depolama Şartları	: Orijinal ambalajında 15-25°C arasında
Donmaya Duyarlılık	: Yok
Parlama Özelliği	: Yok

\*Depolama esnasında farklı sıcaklıklarda farklı değerler gözlenebilir.

### KULLANIM TALİMATI:

Yapıştırıcı yapışacak yüzeylere, sprey tabanca (1.8mm'lik meme çaplı) ile 3-6 atü hava basıncında ihtiyaca göre tek veya çift tarafa püskürtülür.

Üni-tek 87 aynı zamanda Universal'in önerdiği sıkıştırılmış hava ile çalışan özel pompalara da uygulanabilir. Kısa bir kuruma süresinden sonra yapışma sabit bir basınç altında sağlanabilir. Hatalı yapışmaları önlemek için uygulama odalarının ve yapıştırıcıların sıcaklığı 18°C altında olmamalıdır (uygulanan yapıştırıcı miktarı ve uygulanan malzemenin emiciliğine göre kuruma süresi değişiklik gösterebilir). Yapışmanın gerçek kuvvetini test etmek için 24 saat bekleyiniz.

YAPIŞTIRMA İŞLEMLERİ ESNASINDA ŞÜPHE ETTİĞİNİZ VEYA NORMAL GÖRMEDİĞİNİZ HERHANGİ BİR İŞLEMDE, FİRMAMIZ TEKNİK SORUMLUSU İLE TEMASA GEÇMENİZ TAVSİYE OLUNUR.

**Not:** Bu Teknik Bilgi Formu ile bundan önce bu konuda yayınlanmış TBF'ler geçerliliğini yitirmiştir. Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan bilgiler laboratuvarlarımızda yapılan testler ve deneyimler sonucu oluşturulmuştur, herhangi bir garanti yerine geçmemektedir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanız ve ürünün sizin ürününüze uygun olup olmadığına yapacağımız test sonucunda karar vermeniz tavsiye edilir.

Eylül 2007

5.02 – F.01 REV:0

ÜNİVERSAL YAPIŞTIRICI VE KİMYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Ayazma Caddesi Aliye Meriç Konak İş Merkezi No:3/14 Gayrettepe 34349 İstanbul - Türkiye  
Tel: +90 (212) 288 55 63 Pbx Faks: +90 (212) 288 56 08 www.universalyapistirici.com